

MicroMax NS Beskyttelsesdragt – EMN428

Beskyttende overtræksdragt med elastisk ved hætte, manchetter og ankler. Forbedret overtræksdragt i Super-B design med forstærket skridt, indsatte ærmer og hætte, der passer til åndedrætsværn. Overlegen pasform, slidstyrke og holdbarhed

55g mikroporøst lamineret stof.



EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Type 5B

EN ISO 13034:2005+A1:2009 Type 6B

EN 14126:2003 Beskyttelsesbeklædning mod smitsomme stoffer

EN 1149-5:2008 Elektrostatiske egenskaber (antistatisk)

EN 1073-2:2002 Beskyttelse mod Radioaktiv Partikelforurening



Fysiske egenskaber			
Test	Standard	Resultat	Præstationsklasse*
Slidstyrke	EN530	>100 <500 cyklusser	Klasse 2
Fleksibel revnetest	ISO7854 metode B	>15.000 <40.000 cyklusser	Klasse 4
Rivemodstand	ENISO9073-4	MD 53N / CD 30N	Klasse 3/2
Trækstyrke	ENISO13934-1	MD 82N / CD 49N	Klasse 2/1
Punkteringsmodstand	EN863	9N	Klasse 1
Sømstyrke	ENISO13934-2	89N	Klasse 3

* Som defineret i EN14325:2004

ISO6530 Kemisk gennemtrængning og afvisningsevne			
Kemikalie	Penetration / frastødende	Resultat	Præstationsklasse**
Svovlsyre 30%	Penetration	0%	Klasse 3 of 3
	Frastødende	97.1%	Klasse 3 of 3
Natriumhydroxid 10%	Penetration	0%	Klasse 3 of 3
	Frastødende	97.3%	Klasse 3 of 3
o-Xylene	Penetration	0%	Klasse 3 of 3
	Frastødende	96%	Klasse 3 of 3
Butan-1-ol	Penetration	0%	Klasse 3 of 3
	Frastødende	98.2%	Klasse 3 of 3

** Som defineret i EN14325:2018

ASTMF903 Kemisk gennemtrængningsmodstand	
Diazinon (Round Up)	Pass - 60 min eksponeringstid (maksimal testvarighed)
Natriumhypochlorit 10-15 %	Pass - 60 min eksponeringstid (maksimal testvarighed)
Natriumhydroxid 50%	Pass - 60 min eksponeringstid (maksimal testvarighed)
Isocyanatbaseret maling	Pass - 60 min eksponeringstid (maksimal testvarighed)
Husholdnings blegemiddel	Pass - 60 min eksponeringstid (maksimal testvarighed)
40w motorolie	Pass - 60 min eksponeringstid (maksimal testvarighed)

EN14126 Ydeevnekrav og testmetoder for beskyttelsesbeklædning mod smitsomme stoffer		
Test	Standard	Præstationsklasse ***
Bestemmelse af modstandsdygtighed af beskyttende beklædningsmaterialer mod gennemtrængning af blodbårne patogener.	ISO16604	Klasse 6 of 6
Modstandsdygtighed over for våd bakteriegennemtrængning	ISO22610	Klasse 6 of 6
Modstandsdygtighed over for biologisk forurenede aerosoler	ISO22611	Klasse 3 of 3
Modstandsdygtighed over for tør mikrobiel penetration	ISO22612	Klasse 3 of 3

*** Som defineret i EN14126:2003

INDUSTRIAL PPE
CHEMICAL, FIRE AND
CRITICAL HEALTH ENVIRONMENTS



A Division of Lakeland Industries Inc, Decatur, AL, USA
Lakeland Industries Europe Ltd. Registered in England No 4500660

Lakeland Industries Europe Ltd
Unit 9-10
Jet Park, Jet Park Way
244 Main Road
Newport, East Yorkshire HU15 2JU
United Kingdom

+44 1430 478140
Fax: +44 1430 478144

sales-europe@lakeland.com
www.lakeland.com