



KELAX 234P FACADERENS


Fluoridholdigt præparat



Vandbaseret



Til udendørs brug



Forarbejdnings-
temperatur



Stryges/rulles på



Udlægnings-/
påføringsmæng-
de i alt



Opbevares
frostfrit og køligt/
beskyttes mod
fugt/luk beholder
godt til



Opbevaringstid

Anvendelsesområder

Til alle facadeflader af klinker, tegl og natursten samt til skulpturer. Ikke egnet til synligt kalkstensmurværk. Opløser ikke mørtelrester.

Produktegenskaber

Brugsklar, svagt sur, thixotropisk facaderensepasta til overflader af klinker, tegl og natursten. Yderst minimalt spild på grund af pastaens lave surhedsgrad. Mørke stenarter kan få en lysere farvetone, hvis facaderensen får lov til at sidde på i længere tid. På grund af den thixotropiske konsistens kan man opnå et rent, rationelt arbejde, materialet løber ikke.

Forarbejdning

Inden anvendelse bør der altid foretages en prøveafrensning på et ikke-fremtrædende sted. Påfør Kelax 234P Facaderens på den tørre flade, der skal renses, med fladestryger, loftspensel eller lammeskindsrulle. Lad virke i 2 - 5 min. Den må dog ikke tørre ind. Ingen forvanding!

Vaskes af med rigeligt vand under tryk (højtryksspuler). I tilfælde af dybtliggende fuger skal der vaskes særligt grundigt efter. Steder med stærkere tilsmudsning skal behandles mekanisk med en skurebørste eller en gulvskrubbe (inden der vaskes af med vand). Der må ikke være rester af pastaen tilbage i fordybningerne efter afvaskningen.

Forarbejdningstemperatur:

Mellem + 5° C og + 30° C

Bemærkninger

Afdæk tilstødende flader, navnlig glas, træ, metal osv., og beskyt planter og træer.

Overhold tilstrækkelig ventetid inden der foretages eventuel efterfølgende imprægnering! Bær handsker, ansigtsbeskyttelse og beskyttelsesdragt under behandlingen og højtrykspulningen.

Arbejdsredskaber, rengøring

Skurebørste, gulvskrubbe, fladestryger, loftspensel, lammeskindsrulle, højtryksspuler. Rengør med vand efter brug.

Leveringsform, forbrug, opbevaring

Leveringsform:

Plastbeholder 1 kg, 5 kg og 30 kg

Forbrug:

Afhængig af tilsmudsningsgrad min. 0,1 kg/m².

Opbevaring:

Ved kølig, men frostfri opbevaring i originalemballage er holdbarheden min. 3 år.

Skal opbevares uden for børns rækkevidde.

Opsamling + bortskaffelse af spildevand

Materialerester og vand indeholdende materialerester må ikke hældes i afløb, der kun er beregnet til overfladevand, men skal neutraliseres og udledes i spildevandskloakken.

pH-værdien for det rensede vand skal ligge mellem 7 og 9.

Sørg for at overholde gældende bestemmelser for udledning af spildevand.

Sikkerhed, økologi, bortskaffelse

Nærmere informationer om sikkerhed under transport, opbevaring og omgang samt om bortskaffelse og økologi findes i det aktuelle sikkerhedsdatablad.

Produktdata:

pH-værdi:	5
Viskositet:	1200 mPas
Bæremateriale:	Vand
Udseende:	Klar, thixotropisk pasta